HexaGlue® S410

Клей на основе модифицированного поливинилацетата

ОПИСАНИЕ

Клей «HexaGlue® S410» с содержанием пластификатора. Для склеивания картона/бумаги, в том числе с печатью. Высокая скорость схватывания и высыхания. Низкая вязкость. Неморозостойкий, не огнеопасен, не токсичен.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

-производство изделий из картона/бумаги (использование на скоростных автоматических машинах);
-производство навивной тары, шпулей, гильз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением клей «HexaGlue® S410» тщательно перемешать. Материалы, контактирующие с клеем, должны быть выполнены из нержавеющей стали, дерева или пластика. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Нанесение клея возможно вручную или на автоматической линии в зависимости от области применения. Для достижения максимальных клеящих свойств и минимизации расхода, клей необходимо наносить тонким слоем до 1 мм. Подбор физико-химических свойств клея необходимо провести предварительно. Температура клея в рабочем состоянии должна быть в пределах от +18 до +25°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей «HexaGlue® S410» относится к IV классу опасности (малоопасные вещества). Помещения, где используется клей «HexaGlue® S410» должны быть оборудованы местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021. При работе с клеем рекомендуется применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 27575, ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ Р 12.4.230.1.

УПАКОВКА

Клей «HexaGlue® S410» поставляется в полиэтиленовых бочках по 50кг с полиэтиленовым вкладышем, пластиковых ведрах объемом 10кг, 30кг, и пластиковых кубовых емкостях (Еврокубы) по 1100 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка клея допускается при температуре не ниже +5°С. Транспортная маркировка - по ГОСТ 9980.4.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение клея «HexaGlue® S410» осуществляется по ГОСТ 9980.5 в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже +10°С. Приемку продукции осуществлять в соответствии с ГОСТ 18992-80. В течение времени, допускается, изменение условной вязкости клея в пределах ±10%. Клей не морозостойкий. Для возврата к исходной вязкости необходимо тщательно перемешать.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СЕРТИФИКАЦИЯ

СГР - KG 11.01.09.008.E.001889.04.22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Вязкая жидкость белого цвета без посторонних включений.
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,5
Массовая доля сухого остатка,%	около 42
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, сек	3 - 5
pH, не менее	4 - 5
Клеящая способность, Н/м(кг/см), не менее	1200 (1,2)

ООО «ГЕКС Полимер»
Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бажова, 7
Тел: +7 343 227-83-00
E-mail: info@hexx.ru